

COLACRIL® SILICONIZADO 90GR

Frontal

Frontal em papel couchê com uma face siliconizada.

Descrição	Método de ensaio	Valores	Mínimo	Máximo
Gramatura (g/m ²)	PQ 8.2.4-1	90,0	80,0	100,0
Espessura (micra)	PQ 8.2.4-1	85,0	77,0	93,0

Silicone

Descrição	Método de ensaio	Valores	Mínimo	Máximo
1º fase - Gramatura (g/m ²)	PQ 8.2.4-1	1,20	0,85	1,55

Descrição	Método de ensaio	Valores
COBB test	PQ 8.2.4-1	Bom/Ótimo
Smear	PQ 8.2.4-1	Bom/Ótimo
Rub-Off	PQ 8.2.4-1	Bom/Ótimo
Release da 1º fase (gf/pol)	FTM 4	30,0 – 40,0

Produto Final

Descrição	Método de ensaio	Valores	Mínimo	Máximo
Gramatura (g/m ²)	PQ 8.2.4-1	91,20	80,85	101,55

*Condição de ensaio: T°C 23 ± 2 / U.R. % 50 ± 5

Aplicações

- Produto especialmente desenvolvido para aplicações em processos que requerem separação de peças automotivas, resinas nas indústrias químicas entre outras.

Garantias

1. Todas as informações, recomendações e descrições dos produtos Colacril® são baseadas nos melhores dados disponíveis no momento da conclusão de seu desenvolvimento, porém não constituem garantia. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes da homologação de qualquer aplicação com seus produtos. Todos os produtos Colacril® são vendidos mediante confirmação do comprador, de que aquele produto se adequa ao fim a que se destina. Os produtos Colacril® são garantidos por 1 ano, a partir da emissão de sua nota fiscal, desde que mantidos em sua embalagem de origem e estocados em temperatura ambiente entre 15°C a 30°C e umidade relativa entre 50% a 70%. Filmes com tratamento corona não são garantidos, pois a Colacril® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado. Qualquer produto que, comprovadamente não esteja dentro das especificações determinadas pela Colacril® e dentro do prazo de garantia previsto, será substituído sem custos para o cliente ou, a critério da Colacril®, será emitida uma nota de crédito no valor que esta considerar razoável. Deve-se ressaltar que, em nenhum caso, a Colacril® será responsável por reclamações de valores superiores à reposição de seus produtos ou por danos acidentais. **Excetuando-se o que está estabelecido acima, nenhuma outra garantia expressa ou implícita será aplicada aos produtos vendidos pela COLACRIL®. A COLACRIL® não levará em consideração qualquer modificação, alteração ou garantia adicional nas condições citadas acima, sem nenhuma exceção, salvo em casos em que ela seja efetuada por escrito e assinada por pessoa com poder legal para esse ato. Este documento não é controlado e vale somente como informação, podendo sofrer revisões sem aviso prévio.**

2. Produtos convertidos: quando os materiais apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à COLACRIL para análise do departamento técnico, que levará em conta as condições climáticas de aplicação e substrato. Caso seja constatado problema, somente o material fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da COLACRIL.

3. Para os valores e demais especificação técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.