



EUCATEX PROTEGE BALANCE ACRÍLICO PREMIUM

É um produto de excelente desempenho, com ótima cobertura em um acabamento acetinado, sofisticado e uniforme, com excelente durabilidade e super lavável. *Sem cheiro após 3 horas de aplicação, conforme testes em nossos laboratórios.



INDICAÇÕES DE USO

Para pinturas em superfícies de alvenaria externas ou internas, sempre com a preparação adequada da superfície.

CORES | e colors

Disponível em 02 cores (vide site). Além das cores do catálogo temos mais de 5.000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex. Atenção: As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

ACABAMENTO

Acetinado.

ATRIBUTOS

Acabamento Sofisticado | Super Lavável | Resistente à Umidade | Brilho Perfeito.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Metal - 800ml | 3,2L e 3,6L | 16L e 18L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero, estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 14725.
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.7 e NBR 15079-2.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Lã de Pelo Baixo | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO | COM ÁGUA:

ROLO DE LÃ PELO BAIXO | PINCEL | TRINCHA | AIRLESS: 20% em todas as demãos.
Para maior eficiência na diluição ao abrir a lata:
Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

SECAGEM: Ao toque 01 Hora | Entre demãos 04 Horas | Final 12 Horas.

RENDIMENTO | POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA:

Embalagem 800ml: Até 4,8m².
Embalagem 3,2L: Até 21m² | 3,6L: Até 22m².
Embalagem 16L: Até 105m² | 18L: Até 110m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Norma ABNT 13245: A superfície deve estar firme, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão e mofo. Lixe a superfície até eliminar o brilho.

Com partes soltas, calcinadas ou bolhas: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojetadas até a completa remoção do resíduo. Em seguida, aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou EUCATEX DUE PRO 300, nivelar com EUCATEX MASSA ACRÍLICA ou EUCATEX MASSA CORRIDA se necessário, deixar secar e aplicar a tinta.

Mofadas: Remover o mofo mecanicamente com espátula e limpar o excesso do mofo com pano úmido de EUCATEX ZERO MOFO, deixar secar, avaliar as condições da película da tinta, caso necessário aplicar 1 demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou EUCATEX DUE PRO 300 e aplicar a tinta.

Algas: Remover mecanicamente com espátula ou hidrojetamento, aplicar EUCATEX ZERO MOFO, aguardar secar e pintar.

Com umidade: A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou EUCATEX DUE PRO 300, deixar secar e aplicar a tinta.

Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. Aplicar uma demão de EUCATEX SELADOR ACRÍLICO, deixar secar, nivelar com EUCATEX MASSA ACRÍLICA ou EUCATEX MASSA CORRIDA se necessário e aplicar a tinta.

Velha com pintura em bom estado em área Externa: Hidrojetar, deixar secar e aplicar a tinta.

Velha com pintura em bom estado em Área Interna: Lixar, remover o pó e aplicar a tinta.

Pintadas com cal, telhas de fibrocimento e pinturas antigas em área externa: Hidrojetar, deixar secar, aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou EUCATEX DUE PRO 300, corrigir com EUCATEX MASSA ACRÍLICA se necessário e aplicar a tinta.

Pintadas com cal, telhas de fibrocimento e pinturas antigas em área interna: Lixar e retirar o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou EUCATEX DUE PRO 300, nivelar com EUCATEX MASSA ACRÍLICA ou EUCATEX MASSA CORRIDA se necessário, deixar secar e aplicar a tinta. Obs: Para superfícies com cal, recomendamos a remoção total ou em sua grande maioria antes do processo de pintura.

Gesso corrido, acartonado, sanca e drywall: Esperar secar por 30 dias se for gesso corrido ou sanca e depois aplicar 1 demão de Eucatex Fundo Preparador ou EUCATEX DUE PRO 300, aplicar EUCATEX MASSA ACRÍLICA ou EUCATEX MASSA CORRIDA se necessário, deixar secar e aplicar a Tinta.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar 30 dias. Aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou EUCATEX DUE PRO 300, nivelar com EUCATEX MASSA ACRÍLICA ou EUCATEX MASSA CORRIDA se necessário, deixar secar e aplicar a tinta.

Com imperfeições rasas e ondulações em ambiente externo: EUCATEX MASSA ACRÍLICA, deixar secar e pintar.

Com imperfeições rasas e ondulações em ambiente interno: EUCATEX MASSA CORRIDA, deixar secar e pintar.

Pintura em bom estado: Lixar a superfície deixando o acabamento mais fosco, remover o pó com pano úmido e aplicar a tinta.

RECOMENDAÇÕES

1. Homogenizar sempre a tinta antes e depois da diluição.
2. O acabamento Fosco disfarça defeitos e imperfeições da superfície.
3. Para evitar manchas de recortes, iniciar sempre a pintura pelos recortes, que devem ser feitos com trincha e rolo de lã pequeno, sempre com a tinta diluída na recomendação e finalizar a pintura em toda área com a tinta na mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
4. Em pinturas ou repinturas com retoques de massas de nivelamento, podem ser notadas diferenças de brilho por variação de absorção. Para evitar o efeito recomendamos a aplicação da própria tinta na diluição recomendada, somente nos pontos que tiveram retoques. Deixar secar e depois executar a pintura.
5. Para efetuar a limpeza é importante aguardar pelo menos 15 dias da aplicação do produto e posteriormente limpar suavemente com uma esponja macia ou pano de microfibra e solução de água e detergente neutro. Em seguida, secar suavemente com pano umedecido. Nunca esfregar com força a superfície. Em cores intensas a limpeza pode esbranquiçar a tinta.
6. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta): poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV.
7. Sem cheiro* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.
8. Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente limpa formando uma cortina d'água sem esfregar e deixar secar normalmente.
9. Evitar aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.
10. Depois de usar a tinta descartar a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.
11. Depois do produto aberto, deve-se guardá-lo sem diluição bem fechado por até 6 meses. Sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
12. Resistente a umidade como: chuva, sereno e condensação, a infiltração deve ser identificada e corrigida antes da pintura.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Revisão: Laboratório P&D/ Marketing
Revisão: 01/2026



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex