



BOLETIM TÉCNICO



Eucalar Acrílico Máximo Rendimento

É uma tinta acrílica de alta performance com excelente rendimento, poder de cobertura, super concentrada e sem cheiro* (após 3 horas de aplicação do produto). Indicada para aplicação em áreas externas e internas. Sua fórmula aceita diluição de 50% a 80% de água possibilitando uma pintura de alto rendimento em até 500m² por demão.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

APLICAÇÃO

ACABAMENTO	Fosco
CORES	Disponíveis no catálogo de cores
FERRAMENTAS	Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.
DILUIÇÃO	Ate 80% Pistola: Até 80% de água e pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ²
DEMÃOS	2 a 3 , com intervalo de 4 horas entre as demãos.
SECAGEM	Ao toque: 30min Entre demãos: 4horas Final: 12horas
RENDIMENTO	Balde 3,6L: até 100 m ² Balde 18L: até 500 m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.5.2
CONFORMIDADE	ABNT NBR 15079
PRAZO DE VALIDADE	36 MESES

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

SUPERFÍCIES COM PARTES SOLTAS OU CAÍDAS	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e, em seguida, aplicar Eucalar Fundo Preparador de Paredes Premium.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Retirar mecanicamente o mofo, aplicar o Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar o Eucatex Selador Acrílico Premium e, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucalar Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucalar Massa Corrida (áreas internas).
REBOCO FRACO (BAIXA COESÃO)	Aplicar o Eucalar Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucalar Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucalar Massa Corrida (áreas internas).

Eucalar Acrílico Máximo Rendimento

RECOMENDAÇÕES

1. Para obter um fino acabamento sobre Massa Corrida ou Acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.
2. Em pintura ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato. Para evitar o efeito, recomendamos a aplicação da própria tinta diluída com 80% de água somente nos pontos que tiveram as correções de massa.
3. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria de estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
4. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
5. Não indicamos a utilização combinada ou em mistura com produtos não especificados nesta embalagem.
6. **Remoção de Sujeiras:** No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
7. Algumas cores intensas (vermelho, amarelo, azul e magenta) poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando expostas ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
8. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.
9. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuvas isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa e sem esfregar.
10. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Eucalar Acrílico Máximo Rendimento

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

