



BOLETIM TÉCNICO FUNDO PARA GALVANIZADO



Produto de fácil aplicação, sua fórmula proporciona excelente aderência sobre superfícies galvanizadas e de alumínio, servindo como excelente base para pintura de acabamento.



INDICAÇÕES DE USO

Aplicação sobre superfície galvanizada e de alumínio, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão.



ACABAMENTOS

Fosco.



CORES

Branco.

Atenção: A cor apresentada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.



PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.



PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Superfícies com partes oxidadas: A oxidação deverá ser totalmente removida por meios químicos ou mecânicos.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar o produto.

Superfícies que apresentam brilho: Deve ser lixada até o completo fosqueamento antes de ser iniciada a aplicação do fundo galvanizado.

Superfícies soltas com deslocamento: Deve raspar, escovar, lixar até a completa



ATRIBUTOS

- Fundo de Proteção.
- Secagem Rápida.
- Resistente.



CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.1.1.1



EMBALAGENS

- Galão: 0,900ml e 3,6L.



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, solvente alifático e aromático, secante e aditivo. Isentos de materiais pesados.

remoção.



INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

 FERRAMENTA	Rolo de espuma, Pincel, Trincha e Airless.
 DEMÃOS	1
 DILUIÇÃO	Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição. Com Eucatex Aguarrás: 10% em todas as demãos. Airless: 25% em todas as demãos.
 SECAGEM	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 08 horas Final: 18 horas
 RENDIMENTO ACABADO	Galão 900ml: Até 17m ² por demão Galão 3,6L: Até 70m ² por demão



PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada.

Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada.

Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.



RECOMENDAÇÕES

- Se estiver chovendo, ventando muito, temperatura abaixo de 10°C e/ ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia.
- Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
- Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa antes e depois da diluição.
- Realize a proteção em volta de sua área de pintura.
- Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Para realizar a limpeza da superfície após a pintura é necessário deixar secar 15 dias.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

***A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote do produto.**

**Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.**

**Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br**



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex