

Eucatex Máxima Proteção



Tinta emborrachada, que protege e torna as paredes impermeáveis, indicada para pintura de fachadas de casas, prédios e barracões. Sua película elástica acompanha a dilatação evitando fissuras de até 0,3 mm e ainda tem aditivos que proporcionam ação contra chuvas, maresia, mofo e algas. Acabamento fosco e de uso exterior. A proteção de 5 anos é assegurada desde que todas as instruções de preparação e pintura sejam cumpridas.

INDICAÇÕES DE USO

Para pinturas em superfícies externas de alvenaria e telhados.

CORES

As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel. Além das cores do catálogo temos mais de 5.000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de lã de pelo alto, Pincel, Trincha ou Airless.

DEMÃOS: 3 demãos.

DILUIÇÃO: Abrir a lata, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

ROLO DE PELO ALTO, PINCEL E TRINCHA - 10% de água em todas as demãos.

AIRLESS - 10% de água em todas as demãos.

SECAGEM: Ao toque 02 Horas/ Entre demãos 04 Horas/ Final 12 Horas.

RENDIMENTO:

GALÃO - 3,6L: Até 16 m² por embalagem pintura acabada

LATA - 18L: Até 80m² por embalagem pintura acaba.



ATRIBUTOS

Zero fissuras. Contra mofo e Maresia. 5 anos de proteção. Hidro repelente. Sem cheiro.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão 3,6L/ Lata 18L

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero elastomérico, aditivos microbicidas, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.16.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Para reparos isolados de massa acrílica e/ou massas para trincas: Remover todo o pó do lixamento e aplicar nos reparos uma demão de Eucatex Protege Fosco. Aguardar a secagem e pintar com Eucatex Máxima Proteção.

Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. Efetuar lixamento e retirar o pó. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Due Pro 300. Aguardar a secagem e aplicar o Eucatex Máxima Proteção. Não utilizar Selador Acrílico.

Pintura em bom estado: Observar a superfície. Se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar com Eucatex Máxima Proteção. Para superfícies sem brilho aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Due Pro 300, aguardar a secagem e aplicar 3 demãos de Eucatex Máxima Proteção.

Com partes soltas ou caiadas: Raspar ou escovar a superfície até a completa remoção das partes soltas, da cal e eliminar o pó. Em seguida, aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Due Pro 300, aguardar a secagem e pintar.

Com imperfeições profundos: Corrigir com argamassa e aguardar 30 dias a cura. Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Due Pro 300, aguardar a secagem e pintar.

Com manchas de óleo e gordura: Lavar com solução de água + detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e pintar

Com bolor e/ou fungos: Lavar toda superfície com remoção mecânica e aplicar Eucatex Zero Mofo. Aguardar a secagem e pintar.

Reboco Fraco: Lixar, retirar o pó e aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Due Pro 300. Aguardar a secagem e pintar.

Telhados: Remover toda fuligem, incrustamentos, bolor com lavagem manual ou máquina de pressão. Em telhados galvanizados novos aplicar a tinta diretamente na superfície. Em telhados velhos aplicar uma demão de Eucatex Fundo para Galvanizados ou Primer Universal Base Água. Deixar secar e aplicar a tinta.

Texturas: Não recomendamos a aplicação de Eucatex Máxima Proteção diretamente sobre texturas hidrorrepelentes. Para aplicar o Eucatex Máxima Proteção sobre texturas é necessário a aplicação do fundo Due Pro 300. Aguardar a secagem e pintar.

RECOMENDAÇÕES

- Se estiver chovendo, ventando muito, temperatura abaixo de 10°C e/ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia.
- Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
- Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc.
- Insistimos na utilização do Fundo Cores Intensas base C, antes da aplicação da tinta Eucatex Acrílico Protege base C ou das cores intensas para garantir a cobertura.
- Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
- Em pinturas e repinturas com retoques de massa de nivelamento podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar este efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente, sem esfregar.
- Sem cheiro* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.
- Para realizar a limpeza da parede após a pintura é necessário deixar secar 02 semanas antes de limpar.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
- Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex