



Eucatex Massa Acrílica Premium

É um produto de fácil aplicação, secagem rápida, resistente às intempéries com excelente poder de enchimento. Proporciona um acabamento liso e sofisticado.

INDICAÇÕES DE USO

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies externas de reboco, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico, sempre com a preparação adequada da superfície. Acabamento: Liso.

CORES

Branco

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte do substrato ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil. **Atenção: Utilizar máquina airless específica para aplicação de massa, verificar no manual do equipamento as recomendações do fabricante.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Desempenadeira/ Espátula de aço/ Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO: Homogeneizar bem o produto com uma espátula. Pronto para uso.

SECAGEM: Ao toque 01 Hora/ Final 04 Horas.

RENDIMENTO ACABADO:

Galão 900ml: Até 3,5m² por demão - Galão 3,6L: Até 14m² por demão - Lata 18L: Até 60m² por demão
Balde 3,6L: Até 14m² por demão - Balde 25 kg: Até 60m² por demão - Saco 15 kg: Até 35m² por demão

QUANTIDADE EM KG POR EMBALAGEM:

Galão 900ml: 1,45 kg - Galão 3,6L: 5,8 kg
Balde 3,6L: 5,8 kg
Lata 18L: 25 kg



ATRIBUTOS

Corrige e Nivel | Prepara a superfície | Protege a superfície.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão: 900ml e 3,6L/ Balde: 3,6L e 25 kg/
Saco: 15 kg/ Lata: 18L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 15348
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.7.1

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Com partes soltas ou mal aderidas: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojateadas até completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium. Aguardar a secagem e aplicar a massa.

Mofadas: Retirar o mofo mecanicamente e aplicar o Eucatex Zero Mofo conforme indicações. Aguardar a secagem e aplicar a massa.

Com umidade: A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a massa.

Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. No reboco se estiver soltando grãos ou pó aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a massa.

Paredes pintadas com cal, telha de fibrocimento e pinturas velhas calcinadas: Lixar e retirar o pó com pano úmido, aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Em função da absorção do substrato e o nível de degradação da pintura anterior, pode ser necessário um maior número de demãos do Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a massa.

Gesso corrido, Acartonado, Sanca e Drywall: Esperar secar por 30 dias, para uma melhor aderência pintar com Eucatex Gesso & Drywall Fundo e Acabamento. Aguardar a secagem e aplicar a massa.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a massa.

Com imperfeições rasas e ondulações: Em ambiente externo Eucatex Massa Acrílica. Em ambiente interno Eucatex Massa Corrida.

Pintura em bom estado: Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e aplicar a massa.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a massa.

RECOMENDAÇÕES

- Se estiver chovendo, ventando muito, temperatura abaixo de 10°C e/ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia.
- Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
- Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa.
- Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc..
- Aplicar o produto em camadas finas e sucessivas, normalmente de 2 a 3 demãos, sendo suficiente para um bom preenchimento, sempre lixando entre demãos quando necessário. Não recomendamos a aplicação de apenas uma única demão de camada fina.
- Para garantir a aderência da tinta de acabamento sobre a massa é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso, utilizar preferencialmente um pano úmido e aguardar 30 minutos para iniciar a pintura.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex