

EUCATEX EXTRA PISO ACRÍLICO PREMIUM FOSCO



Tinta Acrílica para pisos de alta performance, super resistente, ótimo rendimento, ultra aderência e acabamento fosco.



INDICAÇÕES DE USO

Indicada para pinturas de pisos cimentados, quadras esportivas, áreas de lazer, telha de fibrocimento, cerâmicas porosas, pisos comerciais e estacionamentos. Uso exterior e interior.

CORES

Branco, Concreto, Amarelo Demarcação, Vermelho Segurança, Vermelho, Verde, Azul, Cinza, Cinza Escuro, Preto, Marrom e Castor. **ATENÇÃO:** As cores apresentadas no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

ATRIBUTOS

Fosco.

ATRIBUTOS

Cobertura Superior | Super Resistente | Extra Durável.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão 3,6L | Lata 18L

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, aditivos microbicidas, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.14

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Lã | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO: Abrir a lata, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

COM ÁGUA - 30% na primeira demão e 20% nas demais demãos.

AIRLESS - Diluir em até 40% de água.

SECAGEM: Ao toque 01 Hora/ Entre demãos 04 Horas/ Final 12 Horas/ Tráfego de pessoas 48 Horas/ Veículos 72 Horas.

RENDIMENTO:

POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA: Galão 3,6L - Branco: Até 14m² | Cores: Até 24 m².

POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA: Lata 18L - Branco: Até 70m² | Cores: Até 120 m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Pisos novos: Aguardar a cura do piso por até 30 dias. Se tiver partículas soltas, aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Eucatex Due Pro 300. Deixar secar e pintar.

Cimento fraco ou desagregado: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojetar até completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Eucatex Due Pro 300. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Cimento queimado, pisos de quadras esportivas e pisos de concreto usinado: aplicar uma demão de Eucatex Protech Selador Epóxi Cinza, aguardar a secagem e aplicar Extra Piso conforme embalagem.

Cimento não queimado, fibrocimento novo e concreto: Aguardar a secagem e a cura por no mínimo 30 dias. Pintar com Extra Piso.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou Eucatex Due Pro 300. Aguardar a secagem e aplicar Extra Piso.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar Extra Piso

Superfícies com bolor e fungos: A superfície deve ser lavada e após a secagem aplicar Eucatex Zero Mofo. Aguardar a secagem e pintar com Extra Piso.

Telhas de Fibrocimento e pinturas antigas: As telhas devem ser lavadas e a pintura antiga também. Aguardar a secagem e pintar com Extra Piso.

Atenção: O Eucatex Extra Piso não deve ser aplicado sobre superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas, concreto usinado ou qualquer outra área não porosa. Certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça o teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida, a superfície está em condições de ser pintada.

RECOMENDAÇÕES

- Se estiver chovendo, ventando muito, temperatura abaixo de 10°C e/ ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia.
 - Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
 - Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc.
- Insistimos na utilização do Fundo Cores Intensas base C, antes da aplicação da tinta Eucatex Acrílico Protege base C ou das cores intensas para garantir a cobertura.
- Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
 - Em pinturas e repinturas com retoques de massa de nivelamento podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar este efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente, sem esfregar.
 - Sem cheiro* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.
 - Para realizar a limpeza do piso após a pintura é necessário deixar secar 02 semanas antes de limpar.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
 - Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
 - Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
 - Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex