



EUCATEX EXTRA PISO ACRÍLICO PREMIUM FOSCO

Tinta Acrílica para pisos de alta performance, super resistente, ótimo rendimento, ultra aderência e acabamento fosco.



INDICAÇÕES DE USO

Indicada para pinturas de pisos cimentados, quadras esportivas, áreas de lazer, telha de fibrocimento, cerâmicas porosas, pisos comerciais e estacionamentos. Uso exterior e interior.

CORES

Branco, Concreto, Amarelo Demarcação, Vermelho Segurança, Vermelho, Verde, Azul, Cinza, Cinza Escuro, Preto, Marrom e Castor. **ATENÇÃO:** As cores apresentadas no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

ATRIBUTOS

Fosco.

ATRIBUTOS

Cobertura Superior | Super Resistente | Extra Durável | Resistente ao Tráfego de Pessoas e Carros.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

3,6L | 18L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, aditivos microbicidas, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.14

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Lã | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO: ROLO DE LÃ, PINCEL e TRINCHA - 30% na primeira demão e 20% nas demais demãos.
AIRLESS - Diluir em até 40% de água.

Para maior eficiência na diluição ao abrir a lata:
Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

SECAGEM: Ao toque 01 Hora | Entre demãos 04 Horas | Final 12 Horas | Tráfego de pessoas 48 Horas | Veículos 72 Horas.

RENDIMENTO | POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA:

Embalagem 3,6L - Branco: Até 14m² | Cores: Até 24 m².

Embalagem 18L - Branco: Até 70m² | Cores: Até 120 m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Pisos novos: Aguardar a cura do piso por até 30 dias. Se tiver partículas soltas, aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Deixar secar e pintar.

Cimento fraco ou desagregado: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojetadas até a completa remoção. Após, aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Aguardar secagem e pintar.

Cimento Queimado: Lavar com uma solução de ácido muriático (2 partes de água : 1 parte de ácido). Deixar agir por 30 minutos e enxaguar com água. Após a secagem, fazer o teste de absorção com gotas de água e avaliar se a superfície está absorvendo água. Havendo a absorção, poderá ser pintado. Se não houver, aplicar o EUCATEX SELADOR EPÓXI e, antes do mesmo secar, aplicar o EUCATEX EXTRA PISO que se fundirá com o Selador Epóxi. Consultar o boletim técnico.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar 30 dias a cura. Aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Aguardar secagem e pintar.

Superfícies com manchas de óleo e gordura: Lavar com solução de água e detergente neutro, e enxaguar. Aguardar a secagem e pintar.

Superfícies com bolor e fungos: Lavar toda a superfície com remoção mecânica e aplicar EUCATEX ZERO MOFO. Aguardar a secagem e pintar.

Quadras esportivas e pisos em concreto usinado: Lixar e lavar a superfície com solução de ácido muriático e enxaguar. Após a secagem fazer o teste de absorção com gotas de água na superfície. Havendo a absorção, poderá ser pintado. Se não houver, aplicar o EUCATEX SELADOR EPÓXI e, antes do mesmo secar, aplicar o EUCATEX EXTRA PISO, que se fundirá com o SELADOR EPÓXI. Consultar o boletim técnico.

Atenção: O Eucatex Extra Piso não deve ser aplicado sobre superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas, concreto usinado ou qualquer outra área não porosa. Certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça o teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida, a superfície está em condições de ser pintada.

RECOMENDAÇÕES

1. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.
2. É importante que a 1ª demão tenha uma diluição maior (30% de água).
3. Fazer sempre o teste de absorção pingando algumas gotas de água e verificar se o piso absorve.
4. Não interromper a aplicação no meio da superfície.
5. Evitar retoques isolados após a secagem da tinta.
6. Misturar bem o produto antes e durante a aplicação.
7. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de pingos de chuva e poças de água.
8. Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.
9. Não limpar a superfície com solventes.
10. Evitar aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.
11. Depois de usar a tinta descartar a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex