

EUCALUX ACQUA ESMALTE BASE ÁGUA



Esmalte base água que protege e embeleza as superfícies. Sua fórmula inovadora não amarela, é resistente à ação de intempéries, secagem super rápida e excelente acabamento. Produto não agressivo ao meio ambiente pois não utiliza solvente.



INDICAÇÕES DE USO

Para pinturas em superfícies externas ou internas de metais, madeiras, galvanizados, alumínio, PVC e alvenaria. Observar sempre a preparação adequada da superfície.

CORES | e colors

Branco, Gelo, Platina, Amarelo Ouro, Vermelho e Preto. Além das cores do catálogo temos mais de 5.000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex. **ATENÇÃO:** As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Lã Pelo Baixo ou de Espuma | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 2 demãos.

DILUIÇÃO: Tinta pronta para uso. Não é necessário diluir.

Homogenizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa.

SECAGEM: Ao toque 30 minutos | Entre demãos 04 horas | Final 12 Horas.

RENDIMENTO | POR DEMÃO:

QUARTO - 800ml: Até 15m² | Galão 900ml: Até 19m².
GALÃO - 3,2ml: Até 67m² | Galão 3,6ml: Até 75m².

ACABAMENTOS

Acetinado | Brilhante | Fosco.

ATRIBUTOS

Super Resistente | Alta Cobertura | Sem cheiro* | Branco que não Amarela | Garantia de 10 anos (não descasca)*

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão: 800ml e 900ml | Galão 3,2L e 3,6L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Polímero acrílico modificado á base de dispersão aquosa, pigmentos isentos de metais pesados, carga mineral inerte, glicóis, microbicidas e tensoativos.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.2.3.1 | 4.2.3.2 | 4.2.3.3.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar firme, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão e mofo.

Metais Ferrosos: Lixar, remover pontos de ferrugem e aplicar EUCATEX ZERO FERRUGEM. Deixar secar e pintar.

Metal Galvanizado e Alumínio: Limpar toda sujeira. Se necessário, lavar com detergente neutro, aguardar secagem. Para melhor aderência aplicar EUCATEX INFINITY PROMOTOR DE ADERÊNCIA. Aguardar a secagem e pintar.

PVC: Limpar eliminando gordura, pó e outros contaminantes e pintar.

Madeira: Deve ser lixada e removida todo resíduo. Se necessário nivelar com EUCATEX MASSA PARA MADEIRA. Lixar, remover o pó e aplicar uma demão de EUCATEX INFINITY BOND PROMOTOR DE ADERÊNCIA. Aguardar secagem e pintar.

Vidros: A superfície deve estar desengordurada e limpa. Pintar.

Pastilhas e Azulejos: A superfície deve estar desengordurada e limpa. Para melhor acabamento e resistência aplicar EUCATEX INFINITY BOND PROMOTOR DE ADERÊNCIA. Aguardar secagem e pintar.

Repinturas sobre esmaltes base água ou solvente em bom estado: Em Metais e madeira com superfícies brilhantes, lixar até eliminar o brilho, limpar e pintar.

Alvenaria: A superfície deve estar coesa e nivelada. Se houver correção de massas deve-se aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou EUCATEX DUE PRO 300. Deixar secar e pintar.

RECOMENDAÇÕES

1. Tinta pronta para uso. Não é necessário diluir. Homogenize bem e aplique a tinta.
2. O acabamento Fosco disfarça defeitos e imperfeições da superfície. Os acabamentos Brilhante e Acetinado acentuam estas imperfeições.
3. Para evitar manchas de recorte por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes e depois pintar. Evite retoques após a secagem da tinta.
4. Em pinturas ou repinturas com retoques de massas de nivelamento, podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar o efeito recomendamos a aplicação da própria tinta somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
5. Para efetuar a limpeza, utilizar uma esponja macia com solução de água e detergente neutro. Em seguida, limpar suavemente com pano umedecido. Nunca esfregar com força a superfície. Em cores intensas a limpeza pode esbranquiçar a tinta.
6. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV.
7. Sem cheiro* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.
8. Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer, lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.
9. Evitar aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.
10. Depois de usar a tinta descartar a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.
11. Depois do produto aberto, deve-se guardá-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex